

## RENOCLEAN VR 1925

PI 2-3450

### Popis

RENOCLEAN VR 1925 je kluzný prostředek bez obsahu rozpouštědel a ropných olejů, určený pro pryž a elastomery.

### Použití

RENOCLEAN VR 1925 je dodáván jako roztok připravený k použití.

RENOCLEAN VR 1925 nachází uplatnění při strojním nasazování pneumatik motorových vozidel a podobných postupech.

Velmi dobře se osvědčil při montáži těsnění a izolací, při osazování hadic, kabelů a podobně.

RENOCLEAN VR 1925 lze použít také jako separační prostředek pro neželezné kovy.

RENOCLEAN VR 1925 obsahuje speciální přísady které udržují produkt po dobu montáže vlhký.

Po zaschnutí kluzného filmu kluzný efekt mizí, vytvoří se nelepivý a nekorodující film.

RENOCLEAN VR 1925 nenapadá ocel, hliník, laky ani plasty.

### Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	žlutá, čirá, středně viskózní kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	1010	DIN 51 757
Bod tuhnutí	°C	< 0	DIN ISO 2316
Hodnota pH	-	9,3	DIN 51 369
Doba výtoku, tryska 4 mm	s	25	DIN 53 211