

RENOFORM UBO 377/19

PI 2-4281

Odpařivé tvářecí mazivo

Popis

RENOFORM UBO 377/19 je vodou nemísitelné tvářecí mazivo na bázi rozpouštědla, bez obsahu chlóru určené na lisování, tažení, vystřihování, válcování a profilové válcování.

Osahuje polární přísady na zvýšení tlakové zatížitelnosti a inhibitory na zvýšení antikorozi ochrany.

Přednosti

- **Snadné nanášení všemi mazacími přístroji,**
- **nezanechává zbytky,**
- **snášlivost se všemi kovovými a s většinou nekovových materiálů,**
- **bez obsahu aromátů,**
- **toxikologická nezávadnost,**
- **zamezení tvorby skvrn na hliníku i za nepříznivých podmínek skladování.**

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá, čirá kapalina	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Barva	-	1,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	798	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	62	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	2,5	DIN 51 562

Použití

RENOFORM UBO 377/19 se používá neředitelný pro tažení, vystřihování a válcování při obtížných operacích. Je vhodný pro všechny druhy materiálů, jako například železa, oceli, barevných a lehkých kovů.

Nanášení se provádí ponořováním, válečkem nebo nakapáním. Po odpaření rozpouštědla neutrálního zápachu a bez obsahu aromátů zanechává neviditelný film chránící před korozí.

Dobrá snášlivost s mnoha systémy laků umožňuje lakování bezprostředně po tažení většinou bez předchozího očištění dílů. Lepení dílů je zpravidla možné také bez předchozího čištění.

Snášlivost laku nebo jiné povrchové vrstvy s prostředkem RENOFORM UBO 377/19 by měla být předem odzkoušena.

Pokud je očištění dílů nutné z jiných důvodů, doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Vzhledem k podílu prchavých uhlovodíků je nutné zajistit na pracovišti dostatečné odvětrání, případně odsávání.

Skladovací podmínky:

Skladovat chráněné před mrazem při + 5 až + 30 °C.